

Penetračně adhesní
nátěr pro
vnější použití

EMAILLIT BV – extra

(dříve pod obch. názvem VEDAG BV – extra)

Str. 1 ze 2

Výrobek:

EMAILLIT BV-extra je penetračně adhesní vysoce kvalitní rozpouštědlový nátěr pro vnější použití za studena také na vlhký podklad. Výroba a dohled je certifikován podle EN ISO 9001

Oblast použití:

Penetrační nátěr vysoké kvality modifikovaný epoxidovou pryskyřicí pro vytvoření přílnavého podkladu pro střešní izolace, izolace spodních staveb a pro izolace mostovek asfaltovými pásy. Je určen rovněž pro pokládku asfaltových pásů samolepicích i natavením, na suchý i na vlhký podklad a to v novostavbách střešních pláštů i při jejich sanacích při pokládce na staré asfaltové pásy.

Technická data:

Obsah balení	L		10 / 30
Spotřeba	l/m ²		0,2-0,5 dle podkladu
Zpracovatelné do	°C		> 5
Doba schnutí			Při 20°C cca 3 hod.
Číselné hodnoty, pokud není zvlášť uvedeno, jsou nominální hodnoty, které odpovídají střední statistické hodnotě dle kontroly kvality. Technické změny jsou vyhrazeny.			

Zpracování:

Natírat, stříkat či nanášet pomocí válečku na čistý podklad, mokré plochy setřít gumovou stěrkou a nechat vyschnout. Podklad musí být pevný, čistý, bez námraz, kaluží, volných kapek vody. Olejové skvrny, tuky a volné částice je nutno odstranit, stejně jako nerovnosti, které neodpovídají povrchu betonu či omítky po zatření dřevěným hladítkem. Vady v povrchu nutno odstranit. Omítky nesmí být příliš hladké nábrž škrábané. Pokládka dalších vrstev smí být zahájena až po úplném proschnutí.

EMAILLIT BV-extra se smí zpracovávat jen na volných prostranstvích nebo v dobře provětrávaných neuzavřených prostorách. Náležitě provětrání musí být zajištěno až do úplného vyschnutí. Nutno dodržet všechny bezpečnosti, stavební, pracovní a staveništní předpisy pro zacházení s látkami obsahujícími rozpouštědla. Rovněž nutno zohlednit předpisy pro práci s výbušnými a hořlavými látkami.

Barely je třeba po použití uzavřít.

Skladování, balení:

v suchu, chladu, na požárně bezpečném místě, v originálním uzavřeném balení lze skladovat min. 12 měsíců.

Bezpečnostní pokyny:

Před dopravou, manipulací a zpracováním výrobku je nutno si pečlivě přečíst tento návod na použití, případně aktuální dokumentaci k výrobku, tj. Technickou informaci a Bezpečnostní list. Ustanovení v nich uvedená je nutno důsledně dodržet.

R-10 snadno zápalný chránit před otevřeným ohněm

R-18 při použití může dojít k vytvoření výbušných/ hořlavých směsí

R-51/53 jedovatý pro vodní živočichy, ve vodních zdrojích může dlouhodobě škodlivě působit

R-65 zdraví škodlivý, při požití může způsobit poškození plic

S-2 chránit před dětmi

S-7 nádobu skladujte dobře uzavřenou

S 24/25 nesmí se dostat do kontaktu s očima a kůží.

S 51 používat pouze v dobře větraných prostorách

Vzhledem k obsahu těkavých látek na bázi syntetických rozpouštědel nutno důsledně dodržet návod na zpracování.

Doba použitelnosti:

Uzavřený v neporušeném obalu 12 měsíců.

**Technický servis, centrální sklad, prodej**

ICOPAL VEDAG CZ, spol. s r.o.

Dopraváků 3, 184 00 **Praha 8**
Tel.: 284 683 957, 284 686 373, Fax: 284 685 607
Technici: 602 230 681, 725 712 413, 602 611 931
e-mail: vedag@vedag.cz, technici@vedag.cz
Štůrova 22/11, 779 00 **Olomouc - Nedvězí**
Tel. : 602 205 403, 724 216 923, 602 429 164
internet: www.vedag.cz