

**Penetrační
nátěr pro
vnější použití**

EMAILLIT® BV – schnell

Str. 1 ze 2

Výrobce:

VEDAG GmbH s výrobnou v:
Geisfelder Straße 85 -91, D-96050 Bamberg
Huttenheimer Straße 31, D-76661 Philippsburg

Výrobek:

EMAILLIT BV-schnell je penetrační, vysoce kvalitní rozpouštědlový nátěr pro vnější použití za studena také na vlhký podklad. Výroba a dohled je certifikován podle EN ISO 9001

Přednosti výrobku:

- lze aplikovat nátěrem pomocí válečku nebo nástřikem
- lze použít na vlhký poklad
- rychlé schnutí

Oblast použití:

Penetrační nátěr vysoké kvality modifikovaný epoxidovou pryskyřicí pro vytvoření přílnavého podkladu pro střešní izolace, izolace spodních staveb a asfaltovými pásy. Je určen rovněž pro pokládku asfaltových pásů samolepících i natavením, na suchý i na vlhký podklad a to v novostavbách střešních pláštů i při jejich sanacích při pokládce na staré asfaltové pásy.

Technická data:

Obsah balení	L		10 / 30
Spotřeba	l/m ²		0,2-0,5 dle podkladu
Zpracovatelné do	°C		> 5
Doba schnutí			Při 20°C cca 1,5 hod.
Testované parametry			
Tekutost	[s]	DIN EN ISO 2431 / 6mm	cca 11
Bod vzplanutí	[°C]	DIN 53213-1	> 25
Doba schnutí (proti prachu)	[h]	DIN 53150	< 3
Podíl netěkavých složek	[%]	DIN 53215	cca 50
Bod měknutí netěkavých složek	[°C]	DIN 52011	> 50
Podíl nespojitelných částic	[%]	DIN 52005	< 5
Číselné hodnoty, pokud není zvlášť uvedeno, jsou nominální hodnoty, které odpovídají střední statistické hodnotě dle kontroly kvality. Technické změny jsou vyhrazeny.			

Zpracování:

Natírat, stříkat či nanášet pomocí štětce, válečku na čistý podklad, mokré plochy setřít gumovou stěrkou a nechat vyschnout.
Podklad musí být pevný, čistý, bez námraz, kaluží, volných kapének vody. Olejové skvrny, tuky a volné částice je nutno odstranit, stejně jako nerovnosti, které neodpovídají povrchu betonu či omítky po zatření dřevěným hladítkem. Vady v povrchu nutno odstranit. Omítky nesmí být příliš hladké nebo škrábané.
EMAILLIT BV-schnell musí být před použitím důkladně promíchán.
Pokládka dalších vrstev smí být zahájena až po úplném proschnutí.

EMAILLIT BV-schnell se smí zpracovávat jen na volných prostranstvích nebo v dobře provětrávaných neuzavřených prostorách. Náležité provětrání musí být zajištěno až do úplného vyschnutí. Nutno dodržet všechny bezpečnostní, stavební, pracovní a stavební předpisy pro zacházení s látkami obsahujícími rozpouštědla. Rovněž nutno zohlednit předpisy pro práci s výbušnými a hořlavými látkami.

Obaly je třeba po použití uzavřít.

Skladování, balení:

V suchu, chladu, mimo dosah zdrojů tepla, v originálním uzavřeném balení lze skladovat min. 12 měsíců.

Bezpečnostní pokyny:

Před dopravou, manipulací a zpracováním výrobku je nutno si pečlivě přečíst tento technický list a bezpečnostní list. Ustanovení v nich uvedená je nutno důsledně dodržet.

Limitní hodnoty VOC: 750 g/l (vyhláška č. 415/2012 Sb.)
Maximální obsah VOC v materiálu EMAILLIT BV-schnell 495 g/l

Doba použitelnosti:

Uzavřený v neporušeném obalu 12 měsíců.



Technický servis, centrální sklad, prodej

ICOPAL VEDAG CZ, spol. s r.o.

Dopraváků 3, 184 00 **Praha 8**
Tel.: 284 683 957, 284 686 373, Fax: 284 685 607
Technici: 602 230 681, 725 712 413, 602 611 931
e-mail: vedag@vedag.cz, technici@vedag.cz
Štůrova 22/11, 779 00 **Olomouc - Nedvězí**
Tel. : 602 205 403, 724 216 923, 602 429 164
internet: www.vedag.cz