



Asfaltové pásy podle ČSN EN 13707 a ČSN EN 13969 a ČSN EN 13970 a ČSN 13491
 Umělohmotné fólie FPO dle ČSN EN 13956 a ČSN EN 13967
 Umělohmotné fólie dle ČSN EN 13956

Technický popis:

Krycí hmota	Modifikovaný asfalt SBS (Styren-Butadien-Styren)
Vložka	Netkaná polyesterová rohož
Podélné přesahy	Podélné přesahy chráněné separační spalnou fólií
Horní povrch	Jemnozrný separační posyp
Spodní povrch	Separální spalná PE fólie

Použití:

Použití	Pás je vhodný zejména do hydroizolačních systémů plochých střech s krycí vrstvou z litého asfaltu nebo asfaltobetonu.
Způsob pokládky	Pás je určen k natavení k podkladu.

Rozměrové charakteristiky:

	Nominální hodnota	Kritická hodnota
Tloušťka podélného okraje (mm)	4,0	3,8
Tloušťka hlavního povrchu (mm)	4,0	3,8
Délka a šířka role (m)	10 x 1	9,9 x 0,99

Balení:

Počet rolí na paletě kamionu	20
Nominální hmotnost / m ² (kg/m ²)	5,1
Nominální hmotnost / role (kg)	50,5

Výrobce:

Icopal S.A.S./Siplast
 12. rue de la Renaissance
 F-92184 ANTONY-Cedex

Doplňující informace:	
Hodnoty	Jsou-li uvedeny 2 hodnoty pro dané vlastnosti, první hodnota je pro podélný směr a druhá hodnota je pro příčný směr.
Tolerance	Průměrné hodnoty jsou odvozeny od standardních. Uvedené průměrné hodnoty jsou v souladu s normami UEAtc. Jmenovité hodnoty tolerance jsou v souladu s normami UEAtc. Mohou vzniknout malé odchylky, hodnoty jsou založeny na průměrných hodnotách získaných z několika výrobních závodů.
Modifikace	Naše společnost si vyhrazuje právo na změnu složení výrobku jako důsledek technologických experimentů a vylepšení. Tento technický list nahrazuje dřívější vydání, pro získání up-date technického listu kontaktujte prosím naše technické oddělení.
Nebezpečné klasifikace	Není klasifikován jako nebezpečný podle mezinárodní regulace (ADR, RID, IATA, et RTMDR).
Skladování	Tento produkt je zabalen v rolích a uložen svisle na paletě. Skladovat se svislé poloze pod přístřeškem, daleko od zdrojů tepla.

Vlastnosti dle ČSN EN 13707:			
Vlastnosti dle ČSN EN 13707	Zkušební postup	Jednotka	Výsledek
Délka	ČSN EN 1848-1	m	9,9
Šířka	ČSN EN 1848-1	mm	990
Přímost	ČSN EN 1848-1	mm/10m	≤ 20 splněno
Tloušťka	ČSN EN 1849-1	mm	≥ 3,8
Maximální tahová síla (podélná x příčná)	ČSN EN 12311-1	N/50mm	820 x 600 (-10%)
Protážení (podélné x příčné)	ČSN EN 12311-1	%	40 x 49 (-20%)
Odolnost proti nárazu	ČSN EN 12691	mm	≥ 1250
Ohebnost za nízkých teplot	ČSN EN 1109	°C	≤ -10
Smyková odolnost ve spojích	ČSN EN 12317-1	N/50mm	600 x 900 (-15%)
Odolnost proti statickému zatížení	ČSN EN 12730	kg	≥ 20
Vodotěsnost (200 KPa / 24 hod)	ČSN EN 1928	-	vyhovuje
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	-	F

CE Certifikát:

Certifikace podnikové výrobní kontroly dle ČSN EN 13707: 0679-CPD-0122

Zpracování odpadu:

Zbytky nezpracovaných rolí a pásy po skončení životnosti je nutno předat oprávněné osobě k likvidaci odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Jedná se o odpad č. 170302 – Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301.

Icopal Vedag CZ s.r.o.

Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry
<http://www.icopal.cz>, email: czinfo@icopal.cz

