



# SIPLAST PRIMER®

## POPIS VÝROBKU

SBS modifikovaný živičný penetračně adhezni nátěr pro použití za studena. Nátěr se vyznačuje krátkou dobou schnutí s rozpouštědlem na bázi xylenu.

## POUŽITÍ

Nátěr je vhodný pro zvýšení přilnavosti izolace k podkladu. Aplikace materiálu je možná na ocelové, betonové a dřevěné podklady. Na tento nátěr je možno natavovat asfaltové pásy plamenem nebo je možné použít horký asfalt.

## SLOŽENÍ

Složení (hmotnostní v %):

- 40% SBS modifikovaná živice
- 60% rozpouštědlo na bázi xylenu.

## HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY VÝROBKU

Hustota	0,92
Obsah pevné báze	46,5%
Doba schnutí (při 23°C a 55% vzdušné vlhkosti)	2 hodiny
Přidržnost k podkladu	0,4 MPa

## BALENÍ

balení	2 L	10 L	25 L	200 L
počet plechovek na paletě	216	69	24	4

## DÁVKOVÁNÍ

Nanášení musí být prováděno na čistý a suchý podklad štětcem, koštětem nebo válečkem. Spotřeba nátěru je cca 0,25 litrů/m<sup>2</sup> na betonový podklad a cca 0,1 litr/m<sup>2</sup> na ocel. Spotřeba je proměnná dle hrubosti podkladu a použitého vybavení při nanášení.

## SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE

Tento výrobek je balen na stojato na paletách. Výrobek musí být skladován na stojato pod krytým přístřeškem mimo dosah zdrojů tepla. Je doporučeno používat rukavice a brýle. Zákaz kouření.

## DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Bezpečnostní předpisy Siplast Primer®.

2.1.2016

**Icopal Vedag CZ s.r.o.**

Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry  
<http://www.icopal.cz>, email: [czinfo@icopal.cz](mailto:czinfo@icopal.cz)