

Technický list

Jednosložkový penetrační nátěr
v systému hydroizolační stěrky
VEDASEAL® 1K

VEDASEAL® TPO/FPO- Primer

Str.1 ze 2

Výrobce:

VEDAG GmbH s výrobnou v: Geisfelder Straße 85-91, D-96050 Bamberg
Huttenheimer Straße 31, D-76661 Philippsburg
Certifikace VEDAG GmbH: podle EN ISO 9001 od 1995

Výrobek:

VEDASEAL® TPO/FPO - Primer je jednosložkový penetrační nátěr na bázi polypropylenu. Zajišťuje přilnutí nanesené tekuté stěrkové hydroizolace **VEDASEAL® 1K** na vysokopolymerní hydroizolační fólie typu TPO / FPO. Použití je možné jak v interieru, atk v exterieu. Při použití v interieru je nutné zajistit náležité odvětrání prostoru.

Vlastnosti:

Odolný vůči dešti při 21°C	po 30 minutách
Opracovatelný při 21°C	po 30 minutách
Barva	bezbarvý
Forma dodání	v dózách po 0,3 l
Spotřeba	max. 0,1 l/m ²

Zpracování:

Požadavky:

Podklad musí být čistý, suchý, bez tuků a olejů. Mastkový posyp a podobné separující substance nejsou přípustné.

VEDASEAL® TPO/FPO – Primer se zpracovává při teplotách podkladu a prostředí od +5°C až +40°C. Optimální teplota je +21°C.

Zpracování:

Před nanešením penetrace se podklad musí důkladně očistit, důsledným zametením nebo paprskem páry. **VEDASEAL® TPO/FPO - Primer** se před upotřebením důkladně protřepe.

Penetrace se nanáší štětcem namáčeným do nádoby s penetračním nátěrem.

Pozor: Nevylévat na plochu a dbát na to, aby v blízkosti nebyl žádný zdroj požáru, otevřený plamen, zápalné a hořlavé materiály.

Štětcem natíráme lehkým tlakem povrch rovnoměrně, krouživými pohyby při max. množství 100 g/m².

Důležité upozornění:

VEDASEAL® TPO/FPO - Primer musí být do 24 hod. překryt stěrkou **VEDASEAL® 1K**. Pokud se tak nestane, musí se penetrační nátěr odstranit obrousením nebo omytím hadříkem lehce namočeným do **VEDASEAL® - čisticího / ředidla**.

V žádném případě se nesmí nanášet penetrační nátěr znovu na podklad, neočištěný od předchozího starého penetračního nátěru.

Způsob dodávky a skladování:

VEDASEAL® TPO/FPO - Primer se skladuje v suchu a chladu, při teplotě +5° až +30°C. V originálním balení se smí skladovat 12 měsíců.

Zpracování odpadu:

Zpracování nádob: Interseroh-Nr. 141639

Dodatečné pokyny :

Časové údaje se zkracují, resp. prodlužují při vyšších, resp. nižších teplotách okolí a podkladu.

VEDASEAL® TPO/FPO - Primer se nesmí míchat s žádnými nesystémovými materiály, ani s žádnými jinými, pokud f. VEDAG neuvádí jinak.

**Technický servis, sklady, prodej****ICOPAL VEDAG CZ, s. r.o.**

Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry
Tel.: 220 303 730 Fax: 220 303 740
Technici: 602 230 681, 725 712 413, 602 611 931
e-mail: vedag@vedag.cz, technici@vedag.cz
Prodej. sklad Morava: Na Zákopě 2, 779 00 Olomouc - Chválkovice
Tel. : 220 303 730 e-mail: vedag.olomouc@vedag.cz
Prodejní sklad Litvínov: 436 70 Litvínov – Záluží 1
Tel. : 476 166 163, Fax: 476 162 113 e-mail: vedag.litvinov@vedag.cz
internet: www.vedag.cz