

Preflex + Graviflex

Hydroizolační systém pro vegetační ploché střechy s univerzálním použitím



Hydroizolační systém s univerzálním použitím do všech typů vegetačních plochých střech (vegetační nepochůzné střechy, pochůzné, pojížděné lehkou dopravou, pojížděné těžkou dopravou)

- Vysoká mechanická a chemická odolnost díky použití SBS modifikovaného asfaltu
- Vysoce odolný vůči pohybům podkladu
- Dlouhá životnost

Balení

Preflex

Role: 10m x 1m Hmotnost: cca 37.5kg

Graviflex

Role: 8m x 1m Hmotnost: cca 38.5kg

Hlavní použití

- Pásky Preflexa Graviflex bývají používány především do dvouvrstevných hydroizolačních systémů vegetačních plochých střech pro všechny typy provozů.
- Podklad: beton, dřevo nebo tepelně izolační desky.
- Ochrana: ve skladbě střechy musí být umístěna ochranná, drenážní a hydroakumulační vrstva.

Preflex + Graviflex



Popis

Preflex

- krycí vrstva z SBS modifikovaného asfaltu 3 600 g/m²
- tloušťka 3mm
- nosná vložka: netkaná polyesterová rohož
- horní i spodní povrch ze spalné fólie

Graviflex

- krycí vrstva z SBS modifikovaného asfaltu opatřená aditivou proti prorůstání kořenů, 3 600 g/m²
- tloušťka 4 mm
- nosná vložka: netkaná polyesterová rohož
- horní povrch krytý hrubozrnným břidličným posypem (světle šedá barva č. 1)
- spodní povrch ze spalné fólie.

Doplňující informace

Technologický list Gravidrain

Technický list Plot Zoom, Dalle Boise HR 56

Bezpečnostní informace

Asfaltové pásy Preflex a Graviflex nejsou klasifikovány jako nebezpečné při použití uvedeném v tomto dokumentu.

Tento dokument má pouze informativní charakter. Icopal Vedag CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu složení a podkladů k výrobkům v důsledku vývoje znalostí a technologií.

Vlastnosti

	Preflex	Graviflex
Maximální tahová síla (N/50mm) podélná x příčná*	550 x 315	740 x 540
Protážení (%) podélné x příčné*	35 x 35	40 x 49
Ohebnost za nízkých teplot (°C)*	≤ -20 °C	≤ -20 °C
Odolnost proti statickému zatížení (kg)	≥ 15	≥ 20

* průměrné hodnoty



Icopal Vedag CZ s. r. o.
Dopraváku 749/3
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
Tel.: +420 220 303 710
Fax: +420 220 303 701
www.icopal.cz

