

Technický list

VEDASEAL TPO/FPO-Primer

Jednosložkový penetrační nátěr v systému hydroizolační stěrky VEDASEAL 1K

VÝROBCE

Dovozce:

Icopal Vedag CZ s.r.o.
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9

Výrobce:

Vedag GmbH
Geisfelder Straße 85-91
D-96050 Bamberg

POPIS VÝROBKU

VEDASEAL TPO/FPO-Primer je jednosložkový penetrační nátěr na bázi polypropylenu. Zajišťuje přilnutí nanesené tekuté stěrkové hydroizolace VEDASEAL 1K na vysokopolymerní hydroizolační fólie typu TPO / FPO. Použití je možné jak v interiéru, tak v exteriéru. Při použití v interiéru je nutné zajistit náležité odvětrání prostoru.

VLASTNOSTI

Odolný vůči dešti při 21 °C	15 minut
Dále opracovatelný při 21 °C	15 minut
Barevný odstín	bezbarvý
Forma dodání	v dózách po 0,3 l
Spotřeba	max. 0,1 l/m ²

ZPŮSOB POKLÁDKY

Požadavky

Podklad musí být čistý, suchý, bez tuků a olejů. Mastkový posyp a podobné separující substance nejsou přípustné.

VEDASEAL TPO/FPO-Primer se zpracovává při teplotách podkladu a prostředí od +5°C až +40 °C. Optimální teplota je +21 °C.

Zpracování

Před nanešením penetrace se podklad musí důkladně očistit, důsledným zametením nebo paprskem páry. VEDASEAL TPO/FPO - Primer se před upotřebením důkladně protřepe.

Penetrace se nanáší štětcem namáčeným do nádoby s penetračním nátěrem.

Pozor: Nevylévat na plochu a dbát na to, aby v blízkosti nebyl žádný zdroj požáru, otevřený plamen, zápalné a hořlavé materiály.

Štětcem natíráme lehkým tlakem povrch rovnoměrně, krouživými pohyby při max. množství 100 g/m².



Důležité upozornění

VEDASEAL TPO/FPO - Primer musí být do 24 hod. překryt stěrkou VEDASEAL 1K. Pokud se tak nestane, musí se penetrační nátěr odstranit obroušením nebo omytím hadříkem lehce namočeným do VEDASEAL - čisticího / ředidla).

V žádném případě se nesmí nanášet penetrační nátěr znovu na podklad, neочиštěný od předchozího starého penetračního nátěru.

SKLADOVÁNÍ

Skladuje v suchu a chladu, při teplotě +5 °C až +30 °C. V originálním balení se smí skladovat 12 měsíců.

DOPLŇUJÍCÍ POKYNY

Časové údaje se zkracují, resp. prodlužují při vyšších, resp. nižších teplotách okolí a podkladu.

VEDASEAL TPO/FPO - Primer se nesmí míchat s žádnými nesystémovými materiály, ani s žádnými jinými, pokud není uvedeno jinak.

Poznámka:

Číselné hodnoty, jsou nominální hodnoty, které podléhají statistickým kolísáním. Technické změny jsou vyhrazeny. Je povinností zpracovatele posoudit vhodnost produktu pro daný účel a zajistit si, aby měl k dispozici platnou verzi tohoto technického listu.